U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

SCHEDA TECNICA

RL1E214 KORA S3 WR HRO HI SRC CI
Natural Confort 11
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO “B”
TAGLIE 38-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,697

FOTO PRODOTTO

LINEE

RED OVER

GORE-TEX

TECNOLOGIE

DESCRIZIONE

Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over/Gore-Tex di U-Power, tomaia PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente, fodera Gore-Tex, BOA® Fit System, puntale in alluminio e suola in PU/VIBRAM e Infinergy.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE “AirToe Aluminium”	**20345:2011**	**OTTENUTO**
Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm	≥ 14	17,0
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥ 14	14,0
SOLETTA “Save & Flex® PLUSSave & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile “no metal”“		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA		
Classe ambientale 1° - 12% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^9 Ohm
Classe ambientale 2° - 25% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^9 Ohm
Classe ambientale 3° - 50% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^9 Ohm
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’		
Assorbimento Acqua dopo 60’	≤ 30%	6
Acqua trasmessa dopo 60’	≤ 0.2 gr	0,0
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥ 0.8	6,1
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 15	56,0
FODERA DELLA MASCHERINA		
Permeabilità al vapore d‘acqua mg/(cm^2 h)	≥ 2	Conforme
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 20	Conforme
Resistenza all‘abrasione cicli SECCO	25600 cicli	Nessun foro
Resistenza all’abrasione cicli UMIDO	12800 cicli	Nessun foro
SOTTOPIEDE		
Resistenza all’abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
SUOLA USURA		
Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm^3	≤ 150	101
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	2,0
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥ 3	4,4
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)	≤ 12	5
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	50
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB	≥ 0.18	0,37
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA	≥ 0.32	0,53