U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

SCHEDA TECNICA

RV20116 SCOTT S1P SRC ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO “A”
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,0901

FOTO PRODOTTO

LINEE

RED LEVE

TECNOLOGIE

ESD, wingtex, Save & Flex air, Airtoe Aluminium, Natural Confort 11, U-POWER ORIGINAL, BASF, Secco!

DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche basse con tomaia in **nylon ultra-traspirante** e **film anti-abrasione sulla punta**, con effetto tono-su-tono.

Scarpe da lavoro ultraleggere che montano un **innovativo battistrada** ottenuto con una mescola in PU di nuova generazione e il nuovissimo **sottopiede tessile antiforo** a protezione della pianta del piede, entrambi **super leggeri**, che riducono ampiamente il peso complessivo della calzatura senza compromettere **sicurezza** e **comfort**.

Calzature antiscivolo con **suola antistatica**, **antiolio** e **anti-abrasione**. **Puntale AirToe Aluminium**, **sottopiede automodellante**, **anatomico** e **antibatterico** e **fodera a tunnel d’aria** WingTex che assicura assorbimento e dispersione dell’umidità.

Calzature antinfortunistiche estive, adatte sia **per uomo** che **per donna**, ideali in ambiente secco e, in modo particolare per: **magazziniere**, **trasporti e logistica**, **falegname**, **elettricista** e **artigiani** in generale.

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE “AirToe Aluminium”	**20345:2011**	**OTTENUTO**
Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm	≥ 14	19,0
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥ 14	19,5
SOLETTA “Save & Flex Air”		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA		
Classe ambientale 1° - 12% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe ambientale 2° - 25% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe ambientale 3° - 50% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’		
Assorbimento Acqua dopo 60’	≤ 30%	N.A.
Acqua trasmessa dopo 60’	≤ 0.2 gr	N.A.
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥ 0.8	3.5
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 15	35.1
FODERA DELLA MASCHERINA		
Permeabilità al vapore d’acqua mg/(cm^2 h)	≥ 2	96.3
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 20	770.5
Resistenza all‘abrasione cicli SECCO	25600 cicli	Nessun foro
Resistenza all’abrasione cicli UMIDO	12800 cicli	Nessun foro
SOTTOPIEDE		
Resistenza all’abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
SUOLA USURA		
Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm^3	≤ 150	37
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	0,8
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥ 3	N.A.
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)	≤ 12	2,1
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	26
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB	≥ 0.18	0,28
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA	≥ 0.32	0,38