



**U GROUP SRL**  
Via Borgomanero n° 1  
28040 Paruzzaro (NO)

**DATI LEGALI:**  
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030  
CCIAA Novara REA: 211799  
P.IVA: IT02041920030  
Codice Export: No015724  
Cap.Soc.: 119.000 lv

**CONTATTI:**  
WEBSITE: www.u-power.it/it  
EMAIL: info@u-power.it  
TEL: +39 0322 53 94 01  
FAX: +39 0322 23 00 01

**REV. 27/05/2024**

## SCHEDA TECNICA

## FOTO PRODOTTO

## LINEE

## TECNOLOGIE

RL20534 TIM S3 SRC CI ESD  
Natural Confort 11 Mondopoint®  
AirToe Aluminium  
CALZATURA TIPO "A"  
TAGLIE 38-48  
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,4852



**BAU & BUILDING**



## DESCRIZIONE

## SPECIFICHE TECNICHE

## NORMA EN ISO

## VALORE

Scarpe antistatiche antinfortunistiche con suola in PU/PU antiscivolo, antiolio, antiabrasione e anti-perforazione "Metal Free". Il sistema anti-perforazione Save & Flex® PLUS è cucito direttamente sulla tomaia e protegge il 100% della superficie del piede.

Queste calzature comode e morbide montano una tomaia in pelle Pull-up idrorepellente e resistente con cuciture cuciture Kevlar® DuPont™ e doppia stringa.

La sicurezza è garantita dal puntale AirToe Aluminium e dal battistrada un alto grip e stabilità della postura. Il puntalino di rinforzo in PU aumenta la resistenza e la robustezza della calzatura.

Scarpe da lavoro ad alto recupero di energia grazie al sistema Infinergy® che assicura un ritorno di oltre il 55% di energia ad ogni passo, ideale per chi effettua un lavoro dinamico in ambiente umido e freddo, specialmente nel settore delle costruzioni ed edilizia, aree portuali, manutenzione stradale e lavori su strada, installazioni, agricoltura e giardinaggio.

Il benessere e il comfort sono garantiti dall'innovativo sottopiede WOW, traspirante, antibatterico e anatomico e dalla fodera a tunnel d'aria WingTex ultra-traspirante.

### PUNTALE "AirToe Aluminium"

Resistenza all'urto. Altezza Libere dopo l'urto mm

Resistenza alla compressione. Altezza Libere dopo la compr. mm

### SOLETTA "Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal""

Resistenza alla perforazione N

### CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

Classe ambientale 1° - 12% umidità

Classe ambientale 2° - 25% umidità

Classe ambientale 3° - 50% umidità

### IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento Acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm<sup>2</sup> h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm<sup>2</sup>

### FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm<sup>2</sup> h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm<sup>2</sup>

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

### SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

### SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm<sup>3</sup>

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB

Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA

	20345:2011	OTTENUTO
Resistenza all'urto. Altezza Libere dopo l'urto mm	≥ 14	17,0
Resistenza alla compressione. Altezza Libere dopo la compr. mm	≥ 14	20,5
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
Classe ambientale 1° - 12% umidità	10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 <sup>8</sup> Ohm
Classe ambientale 2° - 25% umidità	10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 <sup>8</sup> Ohm
Classe ambientale 3° - 50% umidità	10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 <sup>8</sup> Ohm
Assorbimento Acqua dopo 60'	≤ 30%	18
Acqua trasmessa dopo 60'	≤ 0.2 gr	0,1
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm <sup>2</sup> h)	≥ 0.8	2,3
Coefficiente di permeabilità mg/cm <sup>2</sup>	≥ 15	25,5
Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm <sup>2</sup> h)	≥ 2	10,4
Coefficiente di permeabilità mg/cm <sup>2</sup>	≥ 20	86,7
Resistenza all'abrasione cicli SECCO	25600 cicli	Nessun foro
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	12800 cicli	Nessun foro
Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm <sup>3</sup>	≤ 150	84
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	1,5
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥ 3	3,6
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)	≤ 12	3
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	45
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB	≥ 0.18	0,18
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA	≥ 0.32	0,54